

▶ **TYTAN Professional B1**

VATROOTPORA PU PJENA

VATROOTPORA

Jednokomponentna vatrootporna poliuretanska pjena koja otvrđnjava prisustvom vlage iz zraka. Proizvod je proizveden u skladu sa zahtjevima norme ISO 9001:2008.

Tytan Professional B1 vatrootporna pjena preporučuje se za brtvljenje i montažu. Odlično pirjanja na tipične građevinske materijale kao što su: opeka, beton, gips, drvo, staklo, metali, polistiren, tvrdi PVC i krute PUR pjene. B1 poliuretanska pjena je namijenjena za vatrootpornobrtvljenje građevinskih spojeva, odlikuje se izrazitoj toplinskoj izolaciji i apsorpciji zvuka, kao i velika otpornost na starenje. Pjena je također, otporna na stvaranje pljesni i gljivica te također pokazuje izvrsnu stabilnost strukture.

PREDNOSTI

- razina vatrootpornosti (DIN 4102) **B1**
- razina vatrootpornosti (EN 13501-1+A1:2010) **Bs1d0**
- otpornost na vatru **EN-13501-2**
- samogašeća pjena
- ne kapa pri gorenju
- formulacija niskog tlaka (sprječava deformaciju okvira vrata)
- ventil otporan na začepljenje
- nema emisije MDI - tijekom primjene
- "ozon-friendly" znači da proizvod ne sadrži CFC - plinove kloro-fluoro ugljika (CFC i HCFC) koji doprinose uništavanju ozonskog omotača

PRIMJENA

- ugradnja prozora i vrata
- stvaranje vatrootporne brtve
- zatvaranje rupa
- toplinska izolacija
- prigušenje zvuka
- vatrootporno ispunjavanje između elemenata građevnih pregrada

STANDARDI I CERTIFIKATI

ITB Nacionalna tehnička procjena br. ITB-KOT-2018/0521, KDWU broj 48.2018. Tytan Professional pjene ne ispuštaju štetne MDI pare tijekom primjene (potvrdio švedski institut SP Provning Forskning). Proizvodi klasificirani od strane Building Information Foundation iz Finske kao Građevinski materijal klase M1 - nakon stvrđnjavanja su bez mirisa i ne emitiraju TVOC, formaldehid, amonijak i MDI. Vatrootporni certifikati i standardi u tablici niže. Klasifikacija vatrootpornosti u skladu s EN 13501-2-2016 TYTAN B1 dostupna na hrvatskom jeziku na zahtjev.

TEMPERATURE ZA KORIŠTENJE

| | |
|------------------------|---------------------|
| Temperatura aplikacije | od +10 °C do +30 °C |
| Temperatura doze | od +10 °C do +30 °C |

TRANSPORTNE INFORMACIJE

| EAN | PAKIRANJE | PALETA |
|---------------|-----------|------------|
| 5902120007097 | 750 ml | 840 komada |

UPUTE ZA KORIŠTENJE

PRIPREMA

- očistite i odmastite radnu površinu.
- zaštitite površinu koju na koju ne želite nanijeti pjenu.
- navlažite površinu primjene sa vodom
- stavite rukavice. Prije upotrebe spremnik snažno protresite nekoliko puta. Uklonite zaštitni umetak i navite pištolj za PU pjenu

APLIKACIJA

- tijekom primjene limenka mora biti u okomitom položaju
- ne ispunjujte cijeli prostor, pjena ima post ekspanziju
- popunite praznine od 3 cm odozdo prema gore, od jednog zida do drugog, naizmjениčno, formirajući cikcak uzorak
- pukotine > 5 cm nisu dopuštene
- na nižim temperaturama preporuča se ostaviti nanesenu pjenu dok se potpuno ne očvrsne
- nakon stvrđnjavanja mehanički uklonite višak pjene (npr. skalpelom)
- zaštitite pjenu od UV zraka pokrivajući je gipsom, akrilom, silikonom ili bojom
- ako se rad prekida duže od 5 minuta, ventil treba očistiti čistačem poliuretanske pjene i protresti limenku prije ponovne primjene; ako odvojite limenku iz pištolja, trebali biste očistiti i ventil

TEHNIČKI PODACI

| | |
|---|---------------------|
| Boja | žuta |
| Temperatura aplikacije | od -10 °C do +30 °C |
| Temperatura doze | od +5 °C do +30 °C |
| Izdašnost (slobodno širenje) [l] (RB024) ¹ | 20-26 litara |
| Izdašnost (u kalupu) [l] (RB024) ² | 35-45 litara |
| Post ekspanzija (TM1010-2012)* | 180 - 210 % |
| Otvoreno vrijeme [min] (TM 1014-2013*) | ≤ 10 |
| Vrijeme rezanja [min] (TM 1005-2013*) ³ | ≤ 60 |
| Potpuno otvrđnjavanje [h] (RB024) | 24 |
| Koeficijent vodljivosti topline (λ) [W / m * K] (RB024) | 0,036 |
| Stabilnost strukture [%] (TM 1004-2013*) | < 5 |
| Klasa zapaljivosti (DIN 4102) ⁴ | B1 |
| Klasa zapaljivosti (EN 13501-1 + A1: 2010) metoda ispitivanja EN ISO 11925-2, EN 13823 | Bs1d0 |
| Otpornost na požar (EN 13501-2 + A1: 2008) metoda ispitivanja EN 1366-4: 2008 ⁵ | EI240 |

1) Svi navedeni parametri temelje se na laboratorijskim ispitivanjima koja su u skladu sa internim standardima proizvođača i snažno ovise o uvjetima stvrđnjavanja pjene (npr. ambijent, temperatura na površini, kvaliteti korištene opreme i vještini osobe koja nanosi pjenu). (+23°C/50% RVs)

2) Vrijednost navedena za kalup s dimenzijama 30 * 100 * 35 (širina * dužina * dubina [mm]).

3) Rezultat dan za promjer pjene od 3 cm.

4) Za linearne praznine najveće širine 30 mm i maksimalne dubine 80 mm između monolitnih, mineralnih ili metalnih građevinskih materijala.

5) Za rupe širine 10 mm i dubine 200 i 240 mm, ili širine 20 mm i dubine 240 mm u konstrukciji od gaziranih betonskih blokova (dostupno na zahtjev)

* Navedeni parametri izmjereni su u skladu s Selena internim standardima temeljenim na FEICA standardima i ovise o vanjskim uvjetima, kakvoća korištene opreme i postupak koji slijedi u skladu s uputama. Mjerenja su izvršena na 23 ° C i 50% vlažnosti pri max učinkovitosti pjenjenja izmjerena u optimalnim uvjetima (EN 291). Krajnji rezultat uvelike ovise o izgubljenoj količini pjene (prekomjerna primjena), temperature, nanosa, površine, kvaliteti korištene opreme i vještine osobe koja ispušta pjenu. 10 minuta vremena rezanja i obrade nakon 1,5 sata može se postići mokrim nanošenjem vlaženje površine prije nanošenja i pjene odmah nakon nje primjena na minimalnoj temperaturi od 20 ° C.

OGRANIČENJA

- proizvod se ne lijepi za polietilen, polipropilen, poliamid, silikon i teflon
- započeta doza pjene treba se koristiti u roku od tjedan dana
- pri postavljanju vrata i prozora uvijek koristite mehaničke učvršćivače
- prije uporabe pročitajte tehničku karticu proizvođača i provedite ispitivanje pjene
- učinkovitost pjene uvelike ovisi o temperaturi okoline, vlažnosti, temperaturi posude i načinu nanošenja

SKLADIŠTENJE

Datum isteka i broj serije na pakiranju. Proizvod čuvajte na hladnom i suhom mjestu u originalnom pakiranju posude u uspravnom položaju ("ventil gore"). Temperatura skladištenja: od + 5 ° C do + 30 ° C (više od ovih) ograničenja će se smanjiti za rok trajanja do 9 mjeseci ili mogu čak uzrokovati oštećenje proizvoda). Skladištenje proizvoda na -5 ° C, ali ne duže od 7 dana (bez prijevoza). Nije dopušteno skladištenje na + 50 ° C ili blizu otvorenog plamena. Skladištenjem proizvoda u ne preporučenom položaju, ventil može biti blokirani. Limenka se ne smije drobiti ili probijati ni nakon toga potpuno pražnjenje. Ne čuvajte pjenu u kabini automobila. Prijevoz samo u spremniku za prtljagu.

| Temperatura | broj dana |
|----------------|-----------|
| < -20°C | 4 dana |
| -19°C do -10°C | 7 dana |
| -9°C do 0°C | 10 dana |

ČIŠĆENJE

- svježa pjena može se ukloniti Tytan Professional sredstvom za čišćenje PU pjene
- nakon otvrdnjavanja, pjena se može mehanički odstraniti ili je ukloniti TYTAN Profesional čistačem za otvrdnulu pjenu
- nakon završetka rada, pištolj treba temeljno očistiti
- ako se pjena potpuno ne potroši nakon završnih radova, očistite i ventil

SIGURNOST

Treba poštovati uobičajena pravila higijene na radu.
MOLIMO PROČITAJTE PODATKE O SIGURNOSTI
PROIZVODA.

Gore navedeni podaci, preporuke i smjernice temelje se na našem najboljem znanju, istraživanju i iskustvu te su nam pruženi u dobroj vjeri, u skladu s pravilima koja vrijede u našoj tvrtki i kod naših dobavljača. Međutim, predložene prakse smatraju se uobičajenim svaki korisnik ovog materijala trebao bi osigurati na sve moguće načine, uključujući i provjeru krajnjeg proizvoda u odgovarajućim uvjetima. Niti se Društvo niti ovlašteni zastupnici ne mogu se smatrati odgovornim za gubitke nastale kao rezultat pogrešne ili pogrešne upotrebe njegovih materijala.